

CAVENIER

DEKORATÍVNA ZÁVEREČNÁ ÚPRAVA S TEXTÚROVANÝM PERLEŤOVÝM EFEKTOM PRE INTERIÉRY

Séria 023

POPIS

CAVENIER je svojho druhu jedinečná dekoratívna záverečná úprava pre interiéry s extrémne jednoduchým použitím. Mimoriadne pastózna konzistencia, spojená s vynikajúcou roztierateľnosťou, ponúka možnosť mimoriadne ľahkého a rýchleho dekoratívneho zásahu aj na málo jednotných podkladoch.

Jej textúra má charakteristický kryštalický a perleťový vzhľad vytváraný zhlukmi minerálnych častíc.

Strieborný základ umožňuje mnohé farebné varianty, od teplých tónov klasickejších záverečných úprav po tmavšie tóny súčasných kombinácií.

Jednotlivé dekoratívne efekty, v závislosti od aplikačnej techniky, umožňujú osobné prispôsobenie každého prostredia.

CAVENIER je bez formaldehydu a pridaných zmäkčovadiel.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Použiteľný v interiéri na:

- Nové a staré omietky na základe vodných pojív.
 - Betónové plochy.
 - Povrchy sadrové a sadrokartónové.
 - Staré nátery a povlaky organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, pohlcujúce vlhkosť a súdržné.
 - Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť.
- Povrchy sa vhodne pripravujú podľa podmienok odseku 'PRÍPRAVA PODKLADU'.
Nepoužívať na čerstvé podklady.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Povaha pojiva: Akrylové živice vo vodnej emulzii
- Pigmenty a plnivá: minerálne plnivá.
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $1,34 \pm 0,05$ kg/l
- Viskozita: kašovitá konzistencia.
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk 3 hodín, schopný ďalšieho náteru za 6 hodín.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy z omietky, sadry a sadrokartónu:

- Skontrolovať, či je podklad správne suchý a vyzretý. V prípade potreby vykonať obnovu alebo spevnenie pomocou špeciálnych produktov.
- Pri výskyte plesní ošetriť povrch čistiacim prostriedkom COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333. V prípade potreby primiešať do produktu dezinfekčný prostriedok COMBAT 444 kód 4810444.
- Odstrániť pomocou kefovania alebo pomocou umývania prípadné výkvety a odlupujúce sa staré nátery. Úplne odstrániť prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo temperovej maľovky.
- Odstrániť nánosy prachu, smogu a iných nečistôt pomocou kefovania.
- Pri veľkých nerovnostiach podkladu ošetriť diery, praskliny, pukliny a preliačiny s TAMSTUCCO 9400006/9410110. Vytmeliť pukliny vhodnými tmelmi.
- Brúsnym papierom obrúsiť tmelené miesta a záplaty; odstrániť prach.

- Urobiť prípadné zarovnania na omietke pomocou RASAMIX 9440160 alebo BETOMARC 9450150 alebo pomocou RASOMARC 9500150 podľa typu podkladu.

- Zafixovať jednou vrstvou IDROFIS 4700006, akrylovým, vodou riediteľným, stenovým fixačným prostriedkom, alebo mikronizovaným fixačným prostriedkom bez rozpúšťadiel ATOMO 8840001.

- Potom naniesť CAVENIER podľa spôsobov popísaných v návode na použitie.

*(Riedenie izolačného prostriedku a nanášané množstvo závisia od savosti podkladu a stanovujú sa pomocou predbežných skúšok na danom podklade).

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10%

- Náradie: nerezové hladidlo.

- Počet vrstiev: 1-2 v závislosti od požadovaného estetického efektu

- Riedenie: pripravený na použitie

- Spôsoby použitia:

Jednovrstvové efekty

Naneste CAVENIER na suchý podklad oceľovým hladidlom, pričom produkt rovnomerne rozotrite.

Pred úplným zaschnutím vždy vytvorte pomocou hladidla rotácií v protichodných smeroch, čím sa vytvoria kryštalické fazety.

Dvojrvtvové efekty

Naneste CAVENIER na suchý podklad oceľovým hladidlom, pričom produkt rovnomerne rozotrite.

Po vyschnutí prvej vrstvy naniesť druhú vrstvu a spracovať vhodným náradím podľa požadovaného efektu.

- Čistenie náradia sa vykonáva vodou hneď po použití.

- Čistenie steny: po aspoň 20 dňoch vodou.

- Približná výdatnosť:

Jednovrstvové efekty

6-10 m²/l na celú prácu v závislosti od požadovaného vzhľadu, na hladkých, stredne savých povrchoch. Je vhodné stanoviť skutočnú výdatnosť predbežnou skúškou na danom podklade.

Dvojrvtvové efekty

3-4 m²/l na celú prácu v dvoch vrstvách, v závislosti od požadovaného vzhľadu, na hladkých, stredne savých povrchoch. Je vhodné stanoviť skutočnú výdatnosť predbežnou skúškou na danom podklade.

ZAFARBENIE

Produkt je dostupný v pripravenom odtieni Striebro (0070), ktorý je vhodný aj ako základný tónovací odtieň.

Farebnosť sa dosiahne pomocou Sistema Tintometrico Marcromie.

Okrem toho je možné produkt zafarbiť farbami COLORADO serie 548.

CAVENIER

DEKORATÍVNA ZÁVEREČNÁ ÚPRAVA S TEXTÚROVANÝM PERLEŤOVÝM EFEKTOM PRE INTERIÉRY

Séria 023

V prípade použitia rôznych výrobkov sa odporúča zmiešať medzi sebou rôzne produkty za účelom vyhnúť sa ľahkým rozdielom v odtieňoch.

USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C

Minimálna teplota skladovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)

Kat. A/l: nátery s dekoratívnymi efektmi (na báze vody):

200 g/l (2010)

CAVENIER Obsahuje max.: 200 g/l VOC

Používať produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Uchovávať mimo dosahu detí. V prípade požitia ihneď vyhľadať lekára a ukázať mu obal alebo štítok. Nezahadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia.

Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Dekoratívna záverečná úprava s textúrovaným perleťovým efektom pre interiéry.

Naniesť CAVENIER séria 023 na báze akrylového kopolyméru vo vodnej emulzii v aspoň 1-2 vrstvách podľa požadovaného estetického efektu.

Dodávka a pokládka materiálu €/m².

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che informazioni uvedené v tomto technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.