

MARCOPOLO SABLE'

DEKORATÍVNY NÁTER S PIESKOVÝM EFEKTOM PRE INTERIÉRY

séria 372

POPIS

MARCOPOLO SABLE' je dekoratívny náter pre interiéry, ktorý upravuje steny textúrovaným povrchom pripomínajúcim piesok, vyznačuje sa na dotyk príjemnou, ľahkou drsnosťou, má matný a tieňovaný vzhľad, ktorý dodá hodnotu akémukoľvek prostrediu, klasickému i modernému.

Náter MARCOPOLO SABLE' sa ľahko a rýchlo používa na podklady upravené podkladovým náterom DECORFOND, kód 3880019, vytvára rad efektov v závislosti na technike nanášania a fantázii používateľov.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Použiteľný v interiéri na:

- Nové a staré omietky na základe vodných pojív.
 - Betónové plochy.
 - Povrchy sadrové a sadrokartónové.
 - Staré nátery a povlaky organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, pohlcujúce vlhkosť a súdržné.
 - Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť.
- Povrchy sa vhodne pripraví podľa podmienok odseku 'PRÍPRAVA PODKLADU'.
Nepoužívať na čerstvé podklady.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnosť pojíva: akrylátový kopolymér vo vodnej emulzii
- Pigmenty: perleťovo dúhové
- Rozpúšťadlo: voda
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $1,36 \pm 0,05$ kg/l
- Viskozita vyhotovenia: 72000 ± 6000 cps
- Zasychanie (pri 25°C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk jednu hodinu.

PRÍPRAVA PODKLADU

Murované povrchy:

- Presvedčiť sa, že podklad je dobre vysušený a vyzretý. Ak je to potrebné postarať sa o jeho obnovu alebo spevnenie pomocou špecifických výrobkov.
- V prítomnosti plesne spracovať povrch pomocou čistiaceho prostriedku COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333. V prípade potreby pridať do výrobku zdravotnícky prostriedok COMBAT 444 kód 4810444.
- Odstrániť kefovaním alebo umývaním prípadné zvetrané vrstvy a odlupujúce sa vrstvy starých náterov. Odstrániť úplne prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo temperovej maľovky.
- Odstrániť nánosy prachu, smogu a ostatných pomocou očistenia kefou.
- Vyrovnáť nepravidelnosti podkladu a ošetriť diery, praskliny, trhliny a preliačiny pomocou TAMSTUCCO 9400006/9410110. Zatrieť pukliny vhodnými utesňujúcimi prostriedkami.
- Obrúsiť výplne a záplaty skleným papierom; odstrániť prach.
- Vykonať prípadné vyhladenia na omietke s prostriedkom RASAMIX 9440160 alebo s BETOMARC 9450150 alebo s

RASOMARC 9500150 podľa typológie podkladu.

- Spevniť jednou vrstvou prostriedku IDROFIS 4700006 Nástenný akrylátový spevňovací prostriedok vodný alebo mikronizovaný spevňovací prostriedok bez rozpúšťadla ATOMO 8840001.

- Naniest' najmenej dve vrstvy prostriedku DECORFOND 3880019 vodou zriedeného na 30-35%, valčekom alebo štetcom na dosiahnutie rovnomerného podkladu, ideálneho pre nanášanie. Neodporúča sa používanie iných podkladov.

- Pristúpiť k nanieseniu prostriedku MARCOPOLO SABLE' ako je to uvedené v spôsobe použitia.
*(Riedenia izolátoru a množstvo ktoré sa má použiť závisia od absorpčnej schopnosti podkladu a určujú sa pomocou predbežných skúšok na špecifickom podklade - Pozri príslušný technický list)

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:
Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vlhkosť podkladu: <10%
- Nariadenie: štetec a špongia.
- Počet vrstiev: 1
- Riedenie: pripravený na použitie alebo maximálne na 5% s vodou.

Používané spôsoby:

- .Rozotrieť MARCOPOLO SABLE' štetcom nerovnomerným spôsobom.
- .S produktom čiastočne suchým, s mäkkou špongiou a sotva vlhkou, vytvárať nerovnomernými kruhovými pohybmi zóny nahromadenia. Pri úplnom vyschnutí sa prejaví charakteristický efekt.
- Očistenie náradia sa vykoná vodou ihneď po jeho použití.
- Orientačná výdatnosť: 4-6 m²/l pri ukončení práce a vzťahuje sa to na hladké povrchy stredne savé. Je vhodné určiť skutočnú výdatnosť pomocou predbežnej skúšky na špecifickom podklade.

ZAFARBENIE

Produkt je dostupný v hotových odtieňoch, použiteľných tiež ako tintometrické základy, striebro (0070).

Farebnosť sa dosiahne pomocou Sistema Tintometrico Marcromie.

Okrem toho je možné produkt zafarbiť farbami COLORADO serie 548.

V prípade použitia rôznych výrobkov sa odporúča zmiešať medzi sebou rôzne produkty za účelom vyhnúť sa ľahkým rozdielom v odtieňoch.

USKLADNENIE

Maximálna teplota uchovania: +30 °C

Minimálna teplota uchovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a v vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

MARCOPOLO SABLE'

DEKORATÍVNY NÁTER S PIESKOVÝM EFEKTOM PRE INTERIÉRY

séria 372

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)

Kat. A/I: nátery pre dekoratívne efekty (základ voda): 200 g/l (2010)

MARCOPOLO SABLE' obsahuje max: 200 g/l VOC

Výrobok nevyžaduje označenie popisnou etiketou nebezpečenstva v zmysle platných predpisov. Tento výrobok používajte podľa platných predpisov týkajúcich sa hygieny a bezpečnosti. Použité obaly neodhadzujte v prírode, zbytky výrobku nechajte dobre zaschnúť a zaobchádzajte s nimi ako so zvláštnymi odpadmi. Uchovávajte mimo dosah detí. V prípade požitia sa okamžite poraďte s lekárom a ukážte mu nádobu alebo etiketu výrobku. Zbytky výrobku nevyliievajte do kanalizácie, do vodných tokov, ani do terénu.

Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v bezpečnostnom liste.

HESLO TEXTU

Dekoratívny náter s pieskovým efektom pre interiéry.

MARCOPOLO SABLE' série 372 na báze akrylového kopolyméru vo vodnej emulzii nanášajte na už pripravené interiérové povrchy v jedinej vrstve podľa udávanej výdatnosti.

Dodávka a pokládka materiálu € na m²

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che le informazioni riportate in questo foglio tecnico rispondono alla migliore esperienza, tecnica e scientifica, in ogni caso, tuttavia, non assume responsabilità per il risultato ottenuto, poiché le condizioni di applicazione sono al di fuori del controllo. Si consiglia di verificare l'adeguatezza e l'efficacia del prodotto in ogni caso specifico. Questo foglio tecnico annulla e sostituisce qualsiasi altro foglio precedente.